

# FICHE TECHNIQUE

## FOURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU

1 route de Gendret  
Gendreau-Fayette  
24410 PARCOUL



05 53 91 40 75



poterie.doublet@orange.fr



poteriedoublet




poterie-doublet.com

## DESIGNATION : Grés Blanc 15%

15% chamotte de 0 à 0/0.5mm

Cuisson dégourdi	Cuisson finale	Argile	Retrait séchage	Retrait Cuisson	Coeff dilatation	Pain
1000°	1280°	Sculpture Modelage Tournage	5.2%	1280° 11% environ	$400^{\circ} \times 10^{-7}$ 87	10kg environ



## **ANALYSE CHIMIQUE :**

	<b>Grés Blanc 15%</b>
<b>SiO<sub>2</sub></b>	68,98%
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	25,65%
<b>TiO<sub>2</sub></b>	1,76%
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	1.2%
<b>CaO</b>	0.11%
<b>MgO</b>	0.16%
<b>K<sub>2</sub>O</b>	1,07%
<b>Na<sub>2</sub>O</b>	0,08%

*Les données mentionnées ci-dessus sont purement indicatives et non contractuelles*