

FICHE TECHNIQUE

FOURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU

1 route de Gendret
Gendreau-Fayette
24410 PARCOUL



05 53 91 40 75



poterie.doublet@orange.fr



poteriedoublet




poterie-doublet.com

DESIGNATION : Grés Blanc 35%

35% chamotte de 0 à 0/0.5mm

Cuisson dégrossi	Cuisson finale	Argile	Retrait séchage	Retrait Cuisson	Coeff dilatation	Pain
1000°	1280°	Sculpture Modelage Raku	3.7%	1280° 8% environ	$600^{\circ} \times 10^{-7}$ 80	10kg environ



ANALYSE CHIMIQUE :

	Grés Blanc 35%
SiO₂	67,22%
Al₂O₃	28,1%
TiO₂	1,76%
Fe₂O₃	1.25%
CaO	0.13%
MgO	0.16%
K₂O	0.97%
Na₂O	0,08%

Les données mentionnées ci-dessus sont, purement indicatives et non contractuelles.