

FICHE TECHNIQUE

FURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU

1 route de Gendret
Gendreau-Fayette
24410 PARCOUL



05 53 91 40 75



poterie.doublet@orange.fr



poteriedoublet




poteriedoublet



poterie-doublet.com

DESIGNATION : Grés Blanc

| Cuisson dégourdi | Cuisson finale | Argile | Retrait séchage | Retrait Cuisson | Coeff dilatation | Pain |
|------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1000° | 1280° | Tournage Modelage | 4.9% | 1280° 12% environ | $600^{\circ} \times 10^{-7}$ 66 | 10kg environ |



ANALYSE CHIMIQUE :

| | Grés Blanc |
|------------------------------------|-------------------|
| SiO₂ | 69,14% |
| Al₂O₃ | 25,09% |
| TiO₂ | 1,43% |
| Fe₂O₃ | 1,09% |
| CaO | 0,12% |
| MgO | 0,83% |
| K₂O | 1,79% |
| Na₂O | 0,32% |

Les données mentionnées ci-dessus sont, purement indicatives et non contractuelles.