

FICHE TECHNIQUE

FOURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU


1 route de Gendret
Gendreau-Fayette
24410 PARCOUL

☎ 05 53 91 40 75
✉ poterie.doublet@orange.fr
📷 poteriedoublet
🌐 poterie-doublet.com

DESIGNATION : Grés Rouge 15%

15% chamotte de 0 à 0/0.5mm

Cuisson dégourdi	Cuisson finale	Argile	Retrait séchage	Retrait Cuisson	Coeff dilatation	Pain
1000°	1280°	Sculpture Modelage Tournage	5%	1280° 9% environ	$600^{\circ} \times 10^{-7}$ 81	10kg environ



ANALYSE CHIMIQUE :

	Grés Rouge 15%
SiO₂	56,85%
Al₂O₃	28,69%
TiO₂	1,32%
Fe₂O₃	6,49%
CaO	0,19%
MgO	0,17%
K₂O	0,59%
Na₂O	0,06%

Les données mentionnées ci-dessus sont purement indicatives et non contractuelles