

FICHE TECHNIQUE

FOURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU

1 route de Gendret
Gendreau-Fayette
24410 PARCOUL



05 53 91 40 75



poterie.doublet@orange.fr



poteriedoublet



poteriedoublet




poterie-doublet.com

DESIGNATION : Grés brun 15%

15% chamotte de 0 à 0/0.5mm

Cuisson dégourdi	Cuisson finale	Argile	Retrait séchage	Retrait Cuisson	Coeff dilatation	Pain
980° à 1000°	1280°	Sculpture Modelage Tournage	6%	1280° 5% environ	$600^{\circ} \times 10^{-7}$ 74	10kg environ



ANALYSE CHIMIQUE :

	Grés Brun 15%
SiO₂	60,6%
Al₂O₃	29,6%
TiO₂	1,44%
Fe₂O₃	3,90%
CaO	0,18%
MgO	0,15%
K₂O	0,88%
Na₂O	0,09%

Les données mentionnées ci-dessus sont, purement indicatives et non contractuelles.