

# FICHE TECHNIQUE

## FOURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU


1 route de Gendret  
Gendreau-Fayette  
24410 PARCOUL

☎ 05 53 91 40 75  
✉ poterie.doublet@orange.fr  
📷📘 poteriedoublet  
🌐 poterie-doublet.com

## DESIGNATION : Grés Brun 35%

35% chamotte de 0 à 0/0.5mm

Cuisson dégourdi	Cuisson finale	Argile	Retrait séchage	Retrait Cuisson	Coeff dilatation	Pain
1000°	1280°	Sculpture Modelage Raku	5%	1280° 10% environ	$600^{\circ} \times 10^{-7}$ 74	10kg environ



## ANALYSE CHIMIQUE :

	<b>Grés Brun 35%</b>
<b>SiO<sub>2</sub></b>	60,3%
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	31,18%
<b>TiO<sub>2</sub></b>	1,53%
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	3,64%
<b>CaO</b>	0,16%
<b>MgO</b>	0,17%
<b>K<sub>2</sub>O</b>	0,85%
<b>Na<sub>2</sub>O</b>	0,09%

Les données mentionnées ci-dessus, sont purement indicatives et non contractuelles.