

FICHE TECHNIQUE


FOURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU

1 route de Gendret
Gendreau-Fayette
24410 PARCOUL

 05 53 91 40 75
 poterie.doublet@orange.fr
 poteriedoublet
 poterie-doublet.com

DESIGNATION : Grés Rouge fine

Cuisson dégourdi	Cuisson finale	Argile	Retrait séchage	Retrait Cuisson	Coeff dilatation	Pain
1000°	1280°	Tournage Modelage	3,8%	1280° 11% environ	$600^{\circ} \times 10^{-7}$ 57	10kg environ



ANALYSE CHIMIQUE :

	Grés Rouge fine
SiO₂	61,77%
Al₂O₃	23%
TiO₂	1,22%
Fe₂O₃	3,93%
CaO	0,24%
MgO	0,32%
K₂O	2,07%
Na₂O	0,09%

Les données mentionnées ci-dessus sont, purement indicatives et non contractuelles .