

# FICHE TECHNIQUE

## FOURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU

1 route de Gendret  
Gendreau-Fayette  
24410 PARCOUL



05 53 91 40 75



poterie.doublet@orange.fr



poteriedoublet




poterie-doublet.com



## DESIGNATION : Grés Noir 35%

35% chamotte de 0 à 0/0.5mm

Cuisson dégourdi	Cuisson finale	Argile	Retrait séchage	Retrait Cuisson	Coeff dilatation	Pain
1000°	1280°	Sculpture Modelage	3%	1280° 7% environ	$600^{\circ} \times 10^{-7}$ 75	10kg environ



## ANALYSE CHIMIQUE :

	Grés Noir 35%
SiO <sub>2</sub>	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%
TiO <sub>2</sub>	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%
CaO	%
MgO	%
K <sub>2</sub> O	%
Na <sub>2</sub> O	%

*Les données mentionnées ci-dessus sont purement indicatives et non contractuelles*