

FICHE TECHNIQUE

FOURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU

1 route de Gendret
Gendreau-Fayette
24410 PARCOUL



05 53 91 40 75



poterie.doublet@orange.fr




poteriedoublet



poterie-doublet.com

DESIGNATION : Grés Noir 1260° 1280°

Cuisson dégourdi	Cuisson finale	Argile	Retrait séchage	Retrait Cuisson	Coeff dilatation	Pain
1000°	1260° 1280°	Tournage Modelage	3.8%	1280° 12% environ	$600^{\circ} \times 10^{-7}$ 79	10kg environ



ANALYSE CHIMIQUE :

	GRES NOIR
SiO₂	54,61%
Al₂O₃	20,04%
TiO₂	1,03%
Fe₂O₃	10,85%
CaO	0,66%
MgO	0,63%
K₂O	1,39%
Na₂O	0,09%
P₂O₅	0,10%
CR₂O₃	1,89%

Les données mentionnées ci-dessus sont , purement indicatives et non contractuelles .