

FICHE TECHNIQUE

FOURNISSEUR : POTERIE DOUBLET SASU

1 route de Gendret
Gendreau-Fayette
24410 PARCOUL



05 53 91 40 75



poterie.doublet@orange.fr



poteriedoublet




poterie-doublet.com



DESIGNATION : Grés brun 3%

Cuisson dégourdi	Cuisson finale	Argile	Retrait séchage	Retrait Cuisson	Coeff dilatation	Pain
1000°	1280°	Modelage Tournage	3.6%	1280° 12%	$600^{\circ} \times 10^{-7}$ 58	10kg environ



ANALYSE CHIMIQUE :

	Grés Brun 3%
SiO₂	59,03%
Al₂O₃	29,61%
TiO₂	1,32%
Fe₂O₃	4,78%
CaO	0,62%
MgO	0,54%
K₂O	1,5%
Na₂O	0,06%

Les données mentionnées ci-dessus sont, purement indicatives et non contractuelles.